

ハイクオリティなゴムスポンジ

# ハイスポ

過酷な使用条件下でも大きな信頼性を発揮  
あらゆる産業機器の部品として、  
幅広い用途で使用される高品質ゴムスポンジです。

連続加硫で成型された長尺スポンジで、表面は薄いゴム膜を有しています。  
角紐・丸紐のほか、用途に応じた特殊形状のスポンジも製造いたします。

## 製造可能寸法

- 丸紐:  $\phi 5 \sim \phi 30$  (mm)
- 角紐:  $3 \times 10 \sim 30 \times 40$  (mm)
- 異形: 断面積  $0.3 \sim 12$  (cm<sup>2</sup>)

## 物理的特性

試験体 15 × 20 (mm)

### ● 常態試験

	物性値	試験条件
硬さ (タイプE)	E 20 ± 7	JIS K 6253-3
引張強さ (MPa)	0.60 以上	JIS K 6251
伸び (%)	300 以上	
密度 (Mg/m <sup>3</sup> )	0.45 ± 0.15	JIS K 6268

### ● 熱老化試験


	物性値	試験条件
硬さ 変化	+15 ~ -5	70°C × 72時間
引張強さ 変化率 (%)	-25 以内	
伸び 変化率 (%)	-30 以内	

### ● その他の試験

	物性値	試験条件
吸水率 (Wt%)	5.0以内	室温 × 24時間
耐オゾン性	亀裂なし	40°C × 72時間 50pphm、20%伸長

## 寸法公差

通常 ±7 ~ 10% です (形状と寸法により異なります)。



### 【用途例】

- ▶ 断熱材・保温機材
- ▶ 防水・防音シール材
- ▶ クッション材
- ▶ 低圧縮荷重シール材



## 王子ゴム化成株式会社

OHJI RUBBER &amp; CHEMICALS CO., LTD.

〒747-0822 山口県防府市勝間2丁目1番6号

TEL:0835-22-3956 (代表) FAX:0835-24-0244

東京支店:03-5822-6590

大阪支店:06-6304-7357

岡山営業所:086-264-7177

中国営業所:0835-22-3574

福岡営業所:092-452-3877


<http://www.ohji-rubber.co.jp>

■お気軽にお問い合わせください